


POPIS			TREND	DESIGN
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2,50	
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55	
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	3 850	4 410
Rozměr lamel	EN ISO 24342	mm	457 mm x 914 mm – 9 tiles / 3,76m ² 610 mm x 610 mm – 9 tiles / 3,35m ² 184 mm x 1219 mm – 15 planks / 3,36m ² 152 mm x 762 mm – 33 planks / 3,82m ² 230 mm x 1500 mm – 9 planks / 3,11m ² 914 mm x 914 mm – 5 planks / 4,18 m ²	
Počet lamel/dílčů v balení	-	-		
KLASIFIKACE				
Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582	
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	33 - 42	
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1	
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2	
Kluznost za mokra	EN 16165 app. B (DIN 51130)	třída	R10	
VLASTNOSTI				
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	< 2,0	
Třída otěru	-	skupina	T	
Obsah pojiva	ISO 10582	skupina	I	
Šíření hluku v místnosti	NF S 31074	dB	77	
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	4	
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	≤ 0,25	
Rozměrová stálost (průměrná naměřená hodnota)	-	%	≤ 0,10	
Odolnost vůči tlaku	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	
Test pro kolečkovou židli (typ W)	ISO 4918	-	OK	
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	stupeň	≥ 6	
Povrchová úprava	-	-	ProtecShield™	
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987		OK	
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10	
CE MARKING				
	EN 14041		